



## FICHE TECHNIQUE



# NV190

*Nettoyant toitures  
façades, terrasses*

### PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Le NV190 est un nettoyant très puissant, pour les matériaux minéraux poreux. Pulvériser sur le support, son action est immédiate en rinçant à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (réglé au minimum).

Un résultat équivalent sera obtenu en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage. 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final ; dans ce cas, il est impératif d'enlever les tampons de mousses au préalable.

Le NV190 n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

### DOMAINES D'APPLICATION :

NH100 peut être utilisé sur tous les supports minéraux.



Extérieur



Rinçage à  
l'eau de pluie



Rinçage à la  
pression

### LIMITE D'EMPLOI :

Ne pas appliquer le NV190 sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, PVC, etc.

Procéder à un essai avant toute application.

### CONDITIONNEMENT :



Fabriqué  
en France

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de se procurer la dernière version de ce document en nous adressant une demande et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Techni Minéral  
Mail : [gregory@techni-mineral.fr](mailto:gregory@techni-mineral.fr)  
Web : [www.techni-mineral.fr](http://www.techni-mineral.fr)  
73000 CHAMBÉRY - France



## FICHE D'APPLICATION



**TECHNi  
MINERAL**  
PROTÉGER DURABLEMENT

**NV190**

*Nettoyant toitures  
façades, terrasses*

### MISE EN OEUVRE : \_\_\_\_\_

Pour les Toitures : Appliquer au pulvérisateur une couche de NV190. Pour un résultat immédiat, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pressure (entre 100 et 150 bars). On pourra obtenir un résultat équivalent en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage, 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final. Dans ce cas, il est impératif d'enlever les tampons de mousses au préalable.



Pulvérisateur



Bâche  
de protection



Adhésifs

Pour les Façades et les Terrasses : Appliquer au pulvérisateur une couche de NV190. Laissez agir 30 minutes tout en veillant à laisser le produit humide, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pressure. Un résultat équivalent sera obtenu en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage, 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final.



Dans certains cas, la façade peut jaunir. Malgré un rinçage à la pression, les traces résiduelles peuvent persister. Elles disparaîtront avec la pluie après quelques semaines.

### CONSOMMATION MOYENNE : \_\_\_\_\_

1 litre = 8 m<sup>2</sup> (compter 7 m<sup>2</sup> en façade et sur du fibrociment)

### CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION : \_\_\_\_\_



Procéder à un essai avant toute application.

Température  
ambiante



30°C maxi  
3°C mini

Le NV190 est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas le diluer. Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, la végétation environnante, etc.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas appliquer par vent fort.

Ne pas appliquer en plein soleil. Agiter le bidon avant utilisation.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL : \_\_\_\_\_

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

**CARACTÉRISTIQUES :** ÉTAT : liquide - COULEUR : incolore - ODEUR : aromatique

### PROTECTION INDIVIDUELLE : \_\_\_\_\_



Lunettes



Protection  
respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison  
de travail

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de se procurer la dernière version de ce document en nous adressant une demande et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Techni Minéral  
Mail : [gregory@techni-mineral.fr](mailto:gregory@techni-mineral.fr)  
Web : [www.techni-mineral.fr](http://www.techni-mineral.fr)  
73000 CHAMBÉRY - France